

# EKODUR STANDARD – interiérová barva

**Charakteristika:** Bílá interiérová barva pro běžné použití, snadno zpracovatelná. Je určena do obytných prostor, výrobních prostor, na chodby apod.

**Složení:** Vodní disperze makromolekulárních látek s přidavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv.

**Použití:** K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, k přetírání starých nátěrů, cementotřískových desek a betonu.

**Podklad:** Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů) a odizolovaný proti vodě.

**Nové omítky:** Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a očištěním. Před použitím EKODUR STANDARD doporučujeme podklad napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

**Starší omítky:** je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a hlavně starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a očištěním, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

**Disperzní podklady:** je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Staré nesoudržné disperzní omítky je nutné mechanicky zdrsnit. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN a vyspravená místa napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

**Hlinkové a kaolinové podklady:** Tyto podklady je třeba oškrábat, pak omýt a po oschnutí napenetrovat EKOPENem.

**Cementotřískové a dřevoštěpkové podklady:** je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Dále se poklad musí napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

**Biologicky napadené podklady (houby, plísňe, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra) a potom ošetřit fungicidním prostředkem.**

**Skvrny a fleky od nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit.**

**Ředidlo:** voda

**Doporučení ředění**  
1. nátěr : do 20 % vody  
2. nátěr do 10 % vody

**Odstín:** Bílý + odstíny dle vzorkovnice COLOR PROGRAM, COLORPROGRAM interier, případně dle přání zákazníka.

**Nanášení:** Válečkem nebo štětkou.

**Doporučený nátěrový postup při přetírání starých hlinkových barev:**

1. Odstranění starých nepřilnavých vrstev oškrábáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou EKOSAN.
3. Penetrace 1 nátěrem EKOPEN.
4. Nejdříve po 6-ti hodinách 2 x nátěr EKODUR STANDARD dle předepsaného ředění. Druhý nátěr doporučujeme provést po dokonalém zaschnutí prvního nátěru, nejdříve však po 24 hod.

**Technické parametry výrobu:**

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přidrżnost k betonu	ČSN 73 2577	min. 0,4	MPa
Přidrżnost k porobetonu	ČSN 73 2577	min. 0,4	MPa
Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN 73 2580	max. 0,02	m
Zdravotní a hygienická nezávadnost	posouzení.	vyhovuje	

**Spotřeba:** 0,10-0,15 kg/ 1m<sup>2</sup> na 1 nátěr

**Vydatnost barvy:**  
30 - 55 m<sup>2</sup> při 1 nátěru z balení 5 kg  
100 - 150 m<sup>2</sup> při 1 nátěru z balení 15 kg  
160 - 250 m<sup>2</sup> při 1 nátěru z balení 25 kg

**Doba zasychání:** 4 - 6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

**Hustota :** 1,30 – 1,55 g/cm<sup>3</sup>

**Pracovní teplota:** + 5°C - 25°C pro podklad i v zduchu.

**Balení:** Plastové kbelíky á 5, 15, 25 a 40 kg.

**Skladování:** 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout.!

**Bezpečnost a hygiena práce:** Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.

**Poznámka:** Výrobek byl certifikován autorizovanou zkušebnou a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě.

Datum revize : 26.05..2008

